

SOLPRO PLUS TISSÉE

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
PHYSIQUE			
Résistance à la rupture	N	ASTM D-4632	138 lb (615N)
Élongation à la rupture	%	ASTM D-4632	>15%
Déchirure trapézoïdale	N	ASTM D-4533	40 lb (175N)
Résistance au poinçonnement CBR	N	ASTM D-6241	275 lb (1220N)
Résistance U.V	%	ASTM D-4355	>90% (500 h)
HYDRAULIQUE			
Taux d'écoulement	l/min/m²	ASTM D-4491	240
Ouverture de filtration AOS	µm	ASTM D-4751	0.425mm
EMBALLAGE			
Dimensions (largeur x longueur)	pi (m)	Disponible en 3/4/6x 300 (0,9/1,2/1,8 x 91)	
Contactez Groupe Richer pour plus de renseignements.			