

SOLPRO PLUS

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
PHYSIQUE			
Résistance à la rupture	N	ASTM D-4632	355
Élongation à la rupture	%	ASTM D-4632	50
Déchirure trapézoïdale	N	ASTM D-4533	133
Résistance au poinçonnement CBR	N	ASTM D-6241	778
Résistance U.V (418 hrs)	%	ASTM D-4355	70
HYDRAULIQUE			
Permittivité	sec ⁻¹	ASTM D-4491	2.2
Taux d'écoulement	l/min/m ²	ASTM D-4491	6095
Ouverture de filtration AOS	µm	ASTM D-4751	330
EMBALLAGE			
Largeur du rouleau	m		variable
Longueur du rouleau	m		variable
Superficie totale	m ²		variable
Contactez Groupe Richer pour plus de renseignements.			