

SOLPRO EXPERT PLUS

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
PHYSIQUE			
Résistance à la rupture	N	ASTM D-4632	801
Élongation à la rupture	%	ASTM D-4632	50
Déchirure trapézoïdale	N	ASTM D-4533	334
Résistance au poinçonnement CBR	N	ASTM D-6241	2003
Résistance U.V (418 hrs)	%	ASTM D-4355	70
HYDRAULIQUE			
Permittivité	sec^{-1}	ASTM D-4491	1.4
Taux d'écoulement	$\text{l}/\text{min}/\text{m}^2$	ASTM D-4491	4278
Ouverture de filtration AOS	μm	ASTM D-4751	212
EMBALLAGE			
Largeur du rouleau	m		variable
Longueur du rouleau	m		variable
Superficie totale	m^2		variable
Contactez Groupe Richer pour plus de renseignements.			